



BONA NATURALE

Tuotetiedot

Bona Naturale on 1-komponenttinen uuden sukupolven puulattiapinnoite. Naturalessa yhdistyvät puuöljyn, kovavahan ja vesipohjaisen lakan hyvät puolet ja tuloksena on ainutlaatuisen luonnollinen puun tuntuma.

Tuote on tarkoitettu kotikäyttöön tai keskikovaan kulutukseen. Valmis lattiapinta tuntuu ja näyttää luonnolliselta puulta ollen silti suojattu likaa ja kulutusta vastaan. Tuote on valmistettu osittain uusiutuvista materiaaleista, se on vesipohjainen ja sisältää alle 5 % liuotinaiteita.

- Tuntuu ja näyttää luonnolliselta
- 2 kerrosta - valmista päivässä
- Voidaan paikkakorjata
- Yksi tuote toimii pohja- ja pintalakkana
- Helppo levittää telalla
- Hyvä kulutuksenkesto ja naarmujen vastustuskyky
- Hyvä kemikaalien vastustuskyky

Tekniset tiedot

Tuotteen tyyppi:	1-komponenttinen, vesiohenteinen uuden sukupolven pinnoite
Kiilto (60°):	noin 6 - 8
Sekoitussuhde:	1-komponenttinen
Laimennus:	älä laimenna
Kuivumisaika (20°C/60%RH):	ensimmäinen kerros: 1,5 tuntia toinen kerros: 2½-3 tuntia
Työväline:	Bona tela (tasainen, lyhytnukkainen, synteettinen tela)
Levitysmäärä:	1. kerros 7-9 m ² /l (140-110 g/m ²) 2. kerros 8-10 m ² /l (120-100 g/m ²)
Turvallisuus:	ei luokiteltu vaaralliseksi
Säilyvyys:	1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Kuljetus/varastointi:	lämpötila +5°C ...+25°C
Jätteet:	hävitettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti
Pakkauskoko:	3 x 4,5 litraa (44 laatikkoa / lava)



BONA NATURALE

Käyttöohje

Bona Naturale on puun luonnollisen ulkonäön ja tuntuman säilyttävä uuden sukupolven pinnoite.

Tarvittavat työvälineet

1. Bona tela täydellisen pinnan aikaansaamiseen
2. Sivellin, reunatela tai maalaussieni reunojen käsittelyyn
3. Bona Scrad -hiomalaikka tai hiomaverkko 120-150

Esityöt

Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaalle puulle. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaa tai muuta tartuntaa estävää ainetta. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120-150. Paras lopputulos saavutetaan lautashiomakoneella.

Levitys

Bona Naturale on 1-komponenttinen pintakäsittelyaine, joka levitetään suoraan hiotulle puupinnalle ilman erillistä pohjustetta, kahdessa kerroksessa. Ensimmäinen kerros kyllästää puun ja sulkee huokokset, toinen kerros muodostaa kulutuskerroksen. Pintaan voidaan vetää useampia kerroksia, tämä kuitenkin heikentää puun luonnollisuuden tuntua.

- Ravista astiaa huolellisesti vähintään 15 sekunnin ajan ennen käyttöä.
- Levitä tasaisesti Bona-telalla, vältä lammikoitumista värierojen estämiseksi.
- Huolehdi, että työn edetessä levität aina "märkkää märälle" ettei saumakohtiin muodostu paksua kerrosta (käsittele 3-5 m² kerrallaan).

Puun syiden nousu tulee poistaa ensimmäisen kerroksen kuivuttua Bona Scrad -menetelmällä tai hiontaverkolla. Hiontakarkeuden tulee olla 120 - 150.

Levitysmäärä:

- Ensimmäinen kerros 7-9 m²/litra (140-110 g/m²).
- Toinen kerros 8-10 m²/litra (120-100 g/m²).

Kuivumisaika:

- Ensimmäinen kerros: 1,5 tuntia (20°C/60% R.H.)
- Toinen kerros: 2½-3 tuntia (20°C/60% R.H.)

Huom! Huoneen ja pinnoitteen lämpötila ei saa laskea alle +13 °C levitys- tai kuivumisaikana.

Lattia on "kävelykuiva" noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Pinnoite on lopullisesti kovettunut n. viikon kuluttua, jolloin se voidaan puhdistaa nihkeällä mopilla ja neutraalilla tai lievästi emäksisellä pesuaineliuoksella, esim. Bona Parkett Cleanerilla tai Bona Care Cleanerilla. Myös matot voidaan nyt asentaa paikalleen.

1-komponenttinen Bona Naturale sopii suurimmalle osalle puulattioista, mukaanlukien lattiat joissa on ns. reunaliimautumisriski suuren kosteuselämisen takia (lankkulattiat, lattialämmitys).



BONA NATURALE

Hoito ja puhdistus

- Säännöllinen siivous: käytä pölynimuria tai kuivaa/nihkeää moppia.
- Ajoittainen tehosiivous tai vaikeiden tahrojen poisto: käytä Bona Parkett Cleaneria tai Care Cleaneria.
- Vältä liiallisen veden käyttöä
- Naarmujen ja kolhujen korjaus: hio vaurioitunut alue lian poistamiseksi ja tasoita terävät kulmat. Jos mahdollista, rajaa vahingoittunut lauta tai sauva teipillä ja pinnoita Bona Naturale:llä.

Lisää tietoa tuotteista ja niiden turvallisuudesta löydätte osoitteesta

www.bona.com.

Käyttöturvatieotteita saatavilla tarvittaessa.

EU:n raja-arvo tuotteelle Bona Naturale (cat. A/c): 50 g/l (2007) / 50 g/l (2010) Bona Naturale sisältää enintään 50 g/l VOC.

Maahantuojaja - Pakcem Oy

+358 (0)9 290 50 375

www.pakcem.com