



# BONA RESIDENT

## Tuote-esittely

### Ominaisuudet

Bona Resident -pintalakka on yksikomponenttinen, vesiohenteinen polyuretaani/akrylaattilakka normaalille kulumiselle alttiiden parketti- ja puulattioiden pintakäsittelyyn. Resident levittyy ja tasoittuu helposti eikä aiheuta puun kellastumista. Tuotetta on saatavana kolmella kiiltoasteella: matta, silkkimatta ja kiiltävä.

- Suunniteltu kotikäyttöön
- Helppo levittää - hyvät tasoittumisominaisuudet
- Kestää hyvin UV-valoa - puu ei kellastu
- Kestää hyvin kengänjälkiä
- Korkea kulutuksenkesto
- Hyvä kemiallisten aineiden kesto

### Tekniset tiedot

Tyyppi:	1-komponenttinen vesipohjainen PU/akrylaattipintalakka
Kiintoainepitoisuus:	noin 32%
Viskositeetti:	noin. 18 s (25°C, FC4)
pH:	noin 8
Kulutuksenkesto:	noin 9 mg/100 kierrosta (SIS 923509)
Ominaispaino:	1.05 kg/dm <sup>3</sup>
Kiiltoaste (60°):	Kiiltävä 85, Silkkimatta 45-50, Matta 25-30
Sekoitussuhde:	Tuote on yksikomponenttinen
Kuivumisaika:	1½ - 2 tuntia (20°C / 60% R.H.)
Työvälineet:	Tela, teräs- tai flotexlasta
Levitysmäärä:	8-10 m <sup>2</sup> /litra (100-120g/m <sup>2</sup> ) per levityskerta
Turvallisuus:	Ei luokiteltu vaaralliseksi
Syttymispiste:	Ei syttyvä
Käyttöikä::	1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Varastointi:	Ei saa jäättyä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C...+25°C
Pakkauskoko:	3 x 5 litraa (44 laatikkoa/palletti) 2 x 10 litraa (50 laatikkoa/palletti)



# BONA RESIDENT

## Käyttöohje

### Esityöt

Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaaseen puuhun asti. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaa tai muuta tartuntaa estävää ainetta. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120 tai hienempi käyttäen Bona Scrad –menetelmää, hiomapaperia tai hiomaverkkoa. Paras tulos saavutetaan Bona Buffer - lautashiomakoneella.

### Lakan levitys

Bona Resident -pintalakka sekoitetaan huolellisesti astiassaan ennen levittämistä.

Suosittelavin levitystapa on tela. Lakka levitetään tasaisena kerroksena välttämällä lammikoitumista. Huom! Huoneen ja lakan lämpötila ei saa laskea alle +13 °C lakan levitys- tai kuivumisaikana.

Levitysmäärä: 8-10 m<sup>2</sup>/litra (120-100g/m<sup>2</sup>) per levityskerta.

Suosittelut pohjalakat: Seal, Prime Classic

Suosittelut lakkausmenetelmät: 1 x primer + 2 x Resident tai 3 x Resident

Huom! Jotkut puulattiat turpoavat ja kutistuvat ilmankosteuden vaihteluiden mukaan voimakkaasti. Näissä lattioissa on suositeltavaa käyttää pohjusteena Prime Classicia ns. reunaliimautumisen välttämiseksi.

Kuivumisaika: 1½ - 2 tuntia (20°C / 60% R.H.) per levityskerta

Lattia voidaan tarvittaessa hioa kevyesti ensimmäisen levityskerran jälkeen Bona Scrad –menetelmällä

Lattia on ”kävelykuiva” noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lakka on lopullisesti kovettunut n. viikon kuluttua, jolloin se voidaan puhdistaa nihkeällä mopilla ja neutraalilla tai lievästi emäksisellä pesuaineliuksella, esim. Bona Parkett Cleanerilla. Myös matot voidaan nyt asentaa paikalleen.