



BONA TRAFFIC

Tuote-esittely

Traffic on 2-komponenttinen, vesipohjainen polyuretaanipintalakka, joka on suunniteltu erittäin kovaa kestävyyttä vaativien julkisten tilojen puulattioiden käsittelyyn. Sopii myös aiemmin pinnoitetuille lattioille. Traffic IP Matt antaa puhtaan luonnollisen öljymäisen ulkonäön mutta öljyistä poiketen on paljon kestävämpi ja lähes huoltovapaa useita vuosia. Traffic Silkmatt on kiiltävämpi mutta muuten vastaava.

- Liuottimia alle 10 %
- Suunniteltu käytettäväksi julkisissa tiloissa
- Erittäin korkea kulutuksenkesto ja naarmuuntumisenkesto
- Erinomainen kemiallinen kesto
- Kellastumaton pinta
- Traffic läpäisee DIN normin 18 032 ja normin BS 7044:1990 kitkalle
- Läpäisee normin ÖNORM C 2354 kategorian C (Erittäin kova kulutus)

Tekniset tiedot

Tyyppi:	2-komponenttinen vesipohjainen 100% polyuretaanilakka
Kiintoainepitoisuus :	n. 33%
Viskositeetti	n. 24 s (25 ° C, FC4)
pH-arvo:	n. 8
Kulutuksenkesto :	n. 2,5mg/100 kierrosta (SIS 923509)
Kiilto (60°):	Invisible Protection Matta 15 Silkkimatta 45
Sekoitussuhde:	1 osa kovettajaa 9 osaan Trafficia
Työstöaika:	5 tuntia kovetteen lisäyksestä
Kovettumisaika:	3-4 tuntia (20°C/60% R.H.)
Työvälineet:	Tela, teräs- tai flotexlasta, aplikaattori
Kulutus:	8-10 m ² / litra (120-100 g/ m ²) per kerros
Turvallisuus	Lakka: Ei luokitusta Kovettaja: Luokiteltu (ks.käyttöturvatieote)
Syttymispiste:	Palamaton
Varastointi:	Ei saa jäätyä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C...+25°C
Käyttöikä:	1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Pakkauskoko: (sis. kovetteen)	3 x 4,95 litraa (36 laatikkoa/palletti) 8 x 1,1 litraa (54 laatikkoa/palletti) (vain IP)



BONA TRAFFIC

Käyttöohje

Esityöt

Pintakäsittelemättömän lattian lakkaus:

Paljaalle puulle hiotun pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaa tai muuta tartuntaa estävää ainetta. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120 tai hienempi.

Aiemmin lakattujen ja tehdaspinnoitettujen lattioiden yllilakkaus:

Lakattavan pinnan tulee olla täysin puhdas. Vahalla, kiillokkeella tms. käsitellyjä lattioita ei voi lakata.

Karhenna vanha lakka Bona Scrad –menetelmällä, hiomapaperilla tai –verkolla. Hiontakarkeuden tulee olla 120 tai hienempi.

BonaKemi AB suosittelee puhdistamaan vanhan lakkapinnan Bona Prep –huoltotuotteella pakkauksen ohjeen mukaisesti ennen Traffic-pintalakan levitystä.

Vanhan pinnoitteen soveltuvuus yllilakattavaksi Bona Trafficilla tulee varmistaa.

Bona Traffic –pintalakalla on yleensä hyvä tarttuvuus useimpiin lakkapintoihin. BonaKemi Ab ei kuitenkaan voi taata lakan tarttuvuutta vieraan valmistajan tuotteiden päälle. Siksi lakkakerrosten välinen tartunta on aina tarkastettava ennen yllilakkausta. Valmistele pieni koealue yllä olevan ohjeen mukaan. Levitä kerros Trafficia ja tee raaputuskoe kolikolla kolmen päivän kuivumisajan jälkeen.



BONA TRAFFIC Käyttöohje

Lakkaus

Sekoita Bona Traffic -pintalakka huolellisesti astiassaan ennen käyttöä.

Lisää 10 % kovetetta lakkaan ja ravistele seosta välittömästi vähintään minuutin ajan. Valmis seos tulee käyttää viiden tunnin kuluessa kovetteen lisäämisestä lämpötilan ollessa 20°C. Korkeampi lämpötila vähentää työskentelyaikaa.

Suosittelavin levitystapa on tela. Lakka levitetään tasaisena kerroksena välttämättä lammikoitumista. Huom! Huoneen ja lakan lämpötila ei saa laskea alle +13 °C lakan levitys- tai kuivumisaikana.

Levitysmäärä: 8-10 m²/litra (120-100g/m²) per levityskerta.

Suosittelut pohjalakat: Gel, Prime Classic, Prime Intense tai Prime Tempo

Suosittelut lakkausmenetelmät:

Puhdas puupinta: 1 x primer+ 2-3 x Traffic
tai 3-4 x Traffic

Yliakkaus: 1-2 x Traffic

Kuivumisaika: 3-4 tuntia (20°C / 60% R.H.) per levityskerta

Lattia voidaan tarvittaessa hioa kevyesti ensimmäisen levityskerran jälkeen Bona Scrad –menetelmällä, verkolla tai hiomapaperilla. Suositeltava karkeus on 120 tai hienempi.

Lattia on ”kävelykuiva” noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lakka on lopullisesti kovettunut n. viikon kuluttua, jolloin se voidaan puhdistaa nihkeällä mopilla ja neutraalilla tai lievästi emäksisellä pesuaineliuksella, esim. Bona Parkett Cleanerilla. Myös matot voidaan nyt asentaa paikalleen.